

시험 성적서

의뢰자 : (주)오로라
주소 : 대구광역시 달서구 성서공단로39길 18-16, 91,92호
(갈산동, 성서복합유통단지)
품명 : SHEET
의뢰자제시시료명 : PVC 난연비닐(#1 1T, #2 0.3T)

접수번호 : T270-15-02424
발급일자 : 2015-07-27
용도 : 납품용
쪽번호 : 1/3

2015-07-23일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시험항목

시험결과

시험결과 뒷장참조

SAMPLE : #1 #2

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : B3B5-K715-U4T9 ※
(홈페이지에 접속 후 “성적서확인” 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

접 수 번 호 : T270-15-02424

쪽 번 호 : 2/3

(01) 방염성 (UL 94(2013), 20 mm VERTICAL BURNING TEST)

#1

시 험 결 과							기 준		
							VTM-0	VTM-1	VTM-2
i) 잔염시간 (초) (T_1 OR T_2)							≤ 10초	≤ 30초	≤ 30초
	①	②	③	④	⑤	계			
T_1	0	0	0	0	0	0			
T_2	2.3	1.5	3.6	1.2	1.7	10.3			
ii) 총 잔염시간 (초) ($T_1 + T_2$)							≤ 50초	≤ 250초	≤ 250초
10.3									
iii) T_2+T_3 (초)							≤ 30초	≤ 60초	≤ 60초
	①	②	③	④	⑤				
	2.3	1.5	3.6	1.2	1.7				
iv) 125mm 표시선까지의 연소 여부 (유, 무)							무	무	무
	①	②	③	④	⑤				
	무	무	무	무	무				
v) 낙하물에 의한 COTTON의 발화 여부 (유, 무)							무	무	유
	①	②	③	④	⑤				
	무	무	무	무	무				
vi) 판정							V-0		

주) T_1 : 첫 번째 점염 후 잔염시간 (초).
 T_2 : 두 번째 점염 후 잔염시간 (초).
 T_3 : 두 번째 점염 후 잔진시간 (초).

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

접 수 번 호 : T270-15-02424

쪽 번 호 : 3/3

(02) 방염성 (UL 94(2013), THIN MATERIALS VERTICAL BURNING TEST)

#2

시 험 결 과							기 준		
							VTM-0	VTM-1	VTM-2
i) 잔염시간 (초) (T ₁ OR T ₂)							≤ 10초	≤ 30초	≤ 30초
	①	②	③	④	⑤	계			
T ₁	3.1	1.3	0	1.6	0	6.0			
T ₂	0	1.2	0	0	1.9	3.1			
ii) 총 잔염시간 (초) (T ₁ + T ₂)							≤ 50초	≤ 250초	≤ 250초
9.1									
iii) T ₂ +T ₃ (초)							≤ 30초	≤ 60초	≤ 60초
	①	②	③	④	⑤				
	0	1.2	0	0	1.9				
iv) 125mm 표시선까지의 연소 여부 (유, 무)							무	무	무
	①	②	③	④	⑤				
	무	무	무	무	무				
v) 낙하물에 의한 COTTON의 발화 여부 (유, 무)							무	무	유
	①	②	③	④	⑤				
	무	무	무	무	무				
vi) 판정							VTM-0		

주) T₁ : 첫 번째 점염 후 잔염시간 (초).
T₂ : 두 번째 점염 후 잔염시간 (초).
T₃ : 두 번째 점염 후 잔진시간 (초).

e-DOCUMENT SERVICE

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.